

## СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛІВОК $Zn_xMn_{1-x}S$

Пекутовський Є.М, студент; Климов О.В., аспірант  
Сумський державний університет, Суми

Напівмагнітний твердий розчини  $Zn_xMn_{1-x}S$  привертає увагу дослідників як перспективний матеріал мікро- та оптоелектроніки, геліоенергетики і спінтроніки.

Плівки твердих розчинів  $Zn_xMn_{1-x}S$  були отримані на неорієнтованих скляних підкладках методом квазізамкненого об'єму у вакуумній установці ВУП-5М. Температура підкладки ( $T_s$ ) при нанесенні конденсатів змінювалася в інтервалі від 373 К до 723 К, температура випарника складала  $T_e = 1473$  К. Конденсати отримувалися випаруванням шихти напівпровідникової чистоти з вмістом марганцю близько 7%. Спектри пропускання плівок  $Zn_xMn_{1-x}S$  в інфрачервоній (ІЧ) області вимірювалися за допомогою Фурье-спектрометра Bruker IFS66 в діапазоні 400-4000  $\text{cm}^{-1}$  при кімнатній температурі (рис. 1).




Рисунок 1 – Експериментальні ІЧ спектри плівок  $Zn_xMn_{1-x}S$

З рисунка видно, що спектри пропускання шарів мають складний характер з декількома піками розташованими при  $\nu = 441, 789, 1065, 1196, 1748, 3067$  та  $3736 \text{ cm}^{-1}$ . Їх положення використано для визначення товщини плівок та аналізу вмісту домішок.

Керівник: Опанасюк А.С., доцент